Revêtements pour bâtiment

Apprêt latex pour intérieur PURE PERFORMANCE®

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Notre apprêt à zéro COV* (composés organiques volatils) et faible odeur de qualité supérieure est conçu pour satisfaire les critères de performance des marchés du bâtiment collectif, commercial et résidentiel. La formulation de l'apprêt latex pour intérieur PURE PERFORMANCE lui confère d'excellentes propriétés de bouchage, de masquage et d'application, en plus d'une odeur minimale et de l'absence de COV*. Idéal pour les locaux d'habitation tels que : hôtels/motels, maisons de retraite, maisons d'habitation, écoles, édifices administratifs, espaces de vente, immeubles de bureaux, hôpitaux et appartements.

UTILISATIONS CONSEILLÉES

Cloison sèche
Plâtre
Bois

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Bon pouvoir masquant
Odeur minimale/très faible odeur
Excellent tenue à l'émail
Séchage rapide
Zéro COV*
Excellentes propriétés de bouchage
Nettoyage à l'eau et au savon
Peu d'éclaboussement
Éligible pour des crédits LEED NC Version 2.2
Ce produit satisfait la norme environnementale Green Seal Classe A, pour les composés organiques volatils (COV) et autres ingrédients, et satisfait ou dépasse les critères LEED tels que définis par GS-11.

*Zéro COV à l'exclusion des colorants ajoutés pour la mise à la teinte.

LIMITES D'UTILISATION

Appliquer lorsque les températures de l'air, de la surface et du produit sont supérieures à 10 ºC (50 ºF). PROTÉGER DU GEL. Emploi déconseillé sur les sols.

Bien que ce produit constitue un revêtement résistant aux moisissures, leur formation est malgré tout possible si le support n'est pas correctement préparé avant de peindre ou s'il est constamment exposé à des conditions favorables aux moisissures, champignons et algues. Il peut notamment s'agir, par exemple, d'endroits continuellement humides à l'abri des rayons du soleil.

RENSEIGNEMENTS SUR LES TEINTES ET LES BASES

Peut être teint pour approcher la couleur de la couche de finition. Utiliser les colorants PITTSBURGH® Paints et voir les instructions de mise à la teinte dans le fascicule THE VOICE OF COLOR®.

9-900 Blanc

DONNÉES SUR LE PRODUIT

TYPE DE PRODUIT : Latex VAE

BRILLANCE : Mat : 2 à 6 (brillancemètre 60º)

COV : 0 g/L (0 lb/gal)

EFS : 1,4 mil minimum à 1,7 mil maximum

COUVERTURE : 350 à 400 pi²/gal (8,6 à 9,8 m²/L)

Épaisseur feuil humide : 4,0 mil
Feuil humide en microns : 101,6

Épaisseur feuil sec : 1,4 mil
Feuil sec en microns : 35,6

La couverture ne tient pas compte des variations liées à la méthode d'application, à la porosité de la surface ou au mélange.

VOLUME DE SOLIDES : 36 % +/- 2 %

POIDS DES SOLIDES : 53 % +/- 2 %

VISCOSITÉ : 100 à 110 KU

POIDS/GALLON : 11,3 lb (5,1 kg) +/- 0,2 lb (91 g)

TEMPS DE SÉCHAGE : Temps de séchage à 25 ºC (77 ºF), 50 % d'humidité relative.

Toucher : 1 heure
Manipulation : 1 heure
Nouvelle couche : 4 heures

Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de la température, de l'humidité, de la couleur et de la circulation d'air.

POINT D'ÉCLAIR : Supérieur à 93 ºC (200 ºF)

NETTOYAGE : Eau tiède savonneuse

Apprêt latex pour intérieur PURE PERFORMANCE® Revêtements pour bâtiment

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

La surface à apprêter doit être propre, sèche, lisse et exempte de saleté, graisse, peinture poudreuse ou écaillée et autres souillures superficielles. Toutes les fissures et autres imperfections de la surface doivent être réparées avec des enduits de ragréage de haute qualité, puis laissées à sécher complètement. Les surfaces ragréées doivent être poncées puis localement enduites d'apprêt. Les surfaces déjà peintes très lisses et brillantes en bon état doivent être dépolies par ponçage.

AVERTISSEMENT ! Le raclage, ponçage ou décollement d'une vieille peinture peut dégager des poussières ou vapeurs de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION AUX POUSSIÈRES OU VAPEURS DE PLOMB PEUT PROVOQUER DES AFFECTIONS GRAVES, TELLES QUE DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT ÉGALEMENT ÉVITER TOUTE EXPOSITION. Pour limiter l'exposition au plomb, porter un appareil respiratoire agréé NIOSH correctement ajusté et éviter le contact avec la peau. Nettoyer soigneusement avec un aspirateur à filtre HEPA et une vadrouille mouillée. Avant de commencer, déterminer comment se protéger soi-même et toute la famille en communiquant, aux États-Unis, avec le service national d'information téléphonique sur le plomb de l'USEPA au 1-800-424-LEAD ou en visitant le site www.epa.gov/lead. Au Canada, communiquer avec un bureau régional de Santé Canada. Respecter les instructions suivantes pour limiter l'exposition aux autres substances dangereuses susceptibles de se dégager durant la préparation de la surface.

PLÂTRE NEUF : Laisser prendre le plâtre frais, revêtement dur, enduit de parement et autres surfaces alcalines pendant au moins 30 jours avant d'appliquer l'apprêt.

BOIS NEUF : Le bois neuf doit être poncé fin et essuyé avec un chiffon. Tous les nœuds et les zones résineuses doivent être bouchés avant de peindre. Noyer tous les clous. Reboucher la surface et enduire d'apprêt.

BOIS DÉJÀ PEINT : Éliminer tout farinage excessif de la peinture et rincer soigneusement la surface. Éliminer toute peinture décollée, cloquée ou écaillée par raclage ou ponçage. Amincir tous les bords bruts jusqu'à la surface saine par ponçage.

MODE D'EMPLOI

Mélanger avec soin avant l'emploi et fréquemment durant l'utilisation. Lire toutes les étiquettes et la fiche signalétique (FS) avant utilisation. La FS peut être obtenue depuis notre site Web ou en appelant le 1-800-441-9695. UTILISER AVEC UNE AÉRATION SUFFISANTE GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Élimination : Obtenir des instructions d'élimination des quantités inutilisées auprès des autorités réglementaires compétentes locales ou provinciales. Ne pas verser dans les égouts ni dans un collecteur pluvial.

Températures admissibles durant l'application :

Matériau :	10 à 32 ºC	50 à 90 ºF
Air ambiant :	10 à 38 ºC	50 à 100 ºF
Support :	10 à 38 ºC	50 à 100 ºF

APPLICATION

Matériel d'application : Appliquer avec un pinceau, rouleau, tampon à peinture ou matériel de pulvérisation de haute qualité.

Pulvérisation airless : Pression 2000 psi, embout 0,015 à 0,021 po

Le matériel de pulvérisation doit être manipulé avec précaution et conformément aux conseils du fabricant. L'injection de peinture haute pression sous la peau par le matériel airless peut provoquer des lésions graves.

Pinceau : Pinceau en polyester/nylon

Rouleau : Manchon de rouleau à grain de 3/8 à 3/4 po

Dilution : Appliquer tel que fourni. Le cas échéant, diluer avec une petite quantité d'eau propre.

CONDITIONNEMENT

1 gallon (3,78 L)
5 gallons (18,9 L)

Tous les produits ne sont pas proposés dans toutes les tailles.

PPGAF estime que les données techniques fournies sont actuellement exactes : toutefois, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ni de performance n'est offerte ni suggérée. Les progrès des technologies de revêtement peuvent résulter en des divergences des données techniques futures avec le contenu de ce bulletin. Pour obtenir des informations techniques complètes et à jour, visiter notre site Web ou appeler le 1-800-441-9695.

PPG Industries, Inc.
Revêtements pour bâtiment
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
www.pittsburghpaints.com

Services techniques
1-800-441-9695
1-888-807-5123
télécopieur

Architecte/rédacteur :
1-888-PPG-IDEA

PPG Architectural Finishes
400 S. 13th Street
Louisville, KY 40203

PPG Canada, Inc.
Revêtements pour bâtiment
4 Kenview Blvd
Brampton, ON L6T 5E4

A1.23 4/2008
(Remplace 5/2007)